

# RÉFECTOCRYL

## Peinture laque acrylique satinée tendue



Peintures, vernis et produits connexes - NF 130  
www.ecolabels.fr



ABSOLU  
SYSTEM

### Définition

- Peinture laque acrylique satinée tendue en dispersion aqueuse.

### Domaines d'emploi

- Intérieur / Extérieur.
- Travaux neufs et travaux d'entretien.
- Décoration des murs et plafonds des pièces sèches et humides.
- Protection et décoration des bois en intérieur et extérieur.
- Etat de finition A.

### Points forts

Grande facilité d'application. Redoublable dans la journée. Protection des boiseries intérieures et extérieures. Entretien très facile.

### Caractéristiques

Sans coulure. Sans jaunissement. Grande blancheur durable. Bon enrobage des arêtes. Application sur toile de verre.

### Caractéristiques Techniques

#### Aspect du film sec :

- Satiné tendu.

#### Nuances :

- Blanc et teintes du nuancier Chromatic®.

#### Masse volumique à 20 °C :

- $1,29 \pm 0,05$  g/cm<sup>3</sup>.

#### Extrait sec volumique :

- $37 \pm 2\%$ .

#### Extrait sec pondéral :

- $51 \pm 2\%$ .

#### Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :

- Sec au toucher : 3 heures.

#### Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :

- Redoublable : 8 heures (peut varier selon la température et l'humidité)

#### Rendement moyen :

- 12 à 15 m<sup>2</sup>/litre.

#### Conditionnement :

- Blanc et nuances : 1, 3, 5, 10\* et 15 litres.

#### Conservation :

- 1 an en emballage hermétique d'origine. Stocker à l'abri du gel. Utiliser rapidement après ouverture.

#### Hygiène & Sécurité :

- Fiche de données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) ou sur le site [www.peintures-gauthier.com](http://www.peintures-gauthier.com)

#### Brillant spéculaire :

- 35% sous 60° d'angle.

#### Résistance à l'abrasion humide :

- Norme NF EN 13 300 : classe 1 (perte d'épaisseur du film < 5 µm après 200 cycles).

\* Disponible à suppression du 15 litres.

# RÉFECTOCRYL

## Mise en œuvre

### Processus :

TRAVAUX NEUFS INTERIEUR :

- Maçonneries : impression à l'aide d'AQUAPRIM (à l'exception des supports alcalins) ou de NÉOPRIM puis 2 couches de RÉFECTOCRYL.
- Bois : appliquer 1 première couche de RÉFECTOCRYL diluée à 10 % puis 1 couche non diluée.
- Bois tannique de pays (sauf résineux) : appliquer 1 à 2 couches de NEUTRAPRIM puis deux couches de RÉFECTOCRYL.

TRAVAUX D'ENTRETIEN INTERIEUR :

- Maçonneries : les anciennes peintures réversibles à l'eau recevront 1 couche de NÉOPRIM puis 2 couches de RÉFECTOCRYL. Les anciennes peintures laques seront dépolies et recevront 1 couche d'HYDROPRIM puis 2 couches de RÉFECTOCRYL.

- Bois : appliquer 1 première couche de RÉFECTOCRYL diluée à 10 % puis 1 couche non diluée.

TRAVAUX NEUFS ET ENTRETIEN EXTERIEUR :

- Bois : appliquer 1 première couche de RÉFECTOCRYL diluée à 10 % puis 2 couches non diluées.

## Type de supports et préparation

### Type de supports :

- Décoration des murs et plafonds des pièces sèches et humides.
- Protection et décoration des bois en intérieur et extérieur.

### Préparation des supports :

- Conformes à la norme NF DTU 59.1.

## Application

### Matériel d'application :

- Brosse spécial acrylique, rouleau microfibres poils ras 6 mm, rouleau polyamide texturé poils ras 8 mm, pistolet haute pression sans air.

### Dilution :

- Brosse et rouleau : prêt à l'emploi.
- Pistolet : dilution n'excédant pas 5 %.

### Nettoyage du matériel :

- Eau.

### Précautions d'emploi :

- En intérieur : ne pas appliquer par une température inférieure à 8 °C et une hygrométrie relative supérieure à 65 %.
- En extérieur ne pas appliquer par une température inférieure à 5 °C et supérieure à 35 °C et une humidité relative supérieure à 80%

## Classification

### Classification AFNOR :

- NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b2.

### Catégorie / Valeur COV :

- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/b) : 100 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 90 g/l COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

### Emissions dans l'air intérieur :

- Classe C.