

Définition

- Peinture décorative satinée aux résines acryliques en dispersion aqueuse.

Destination


- INTERIEUR NEUF/ENTRETIEN
- Protection et décoration de tous fonds usuels du bâtiment, des murs et plafonds.

Propriétés

- Aspect modulable.
- Garnissant, masque les légères imperfections du support.
- Robuste, grande facilité d'entretien, convient aux locaux à grande circulation.
- Monocouche sur impression ou sur toile de verre ou toile à peindre.



Données Environnementales et Sanitaires

■ Label Environnemental	■ Non concerné
■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	 Pas de composés CMR classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009)
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/I) : 200 g/l ■ Ce produit contient au maximum 50 g/l COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants
■ Production	<ul style="list-style-type: none"> ■ Toutes nos usines Françaises sont certifiées ISO 14 001 ■ Nos points de distribution sont à moins de 800 km de vos chantiers
■ Certification Construction	■ AQUAMIX est éligible aux certifications : LEED, HQE, BREEAM®
■ Fiche de Données de Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> ■ Consulter la FDS sur : - www.quickfds.fr - www.seigneurie.com
■ Fiche de Données Environnementales et Sanitaires	<ul style="list-style-type: none"> ■ Consulter la FDES sur : - www.inies.com - www.seigneurie.com
■ Déclaration Environnementale	■ Consultable sur : www.declaration.environmentale.gouv.fr

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Pâte onctueuse.

Aspect du feuil sec

Poché rond satiné, pommelé ou gouttelettes jointives ou non jointives.

Extrait sec

En blanc :
En poids (norme EUR PL 005) : 60 ± 2 %.
En volume (théorique) : 49 ± 2 %.

Masse volumique

(En blanc : kg/dm³)
■ 1,33 ± 0,05 (norme EUR PL 004)

Conditionnement

- Blanc et teintes pastel : 5 et 15 litres.
- Teintes vives : 5 litres.

Rendement (sur supports lisses)

2 à 5 m²/litre, selon l'aspect souhaité.

Teintes

- En stock : blanc.
- En machine à teinter : Teintes du nuancier **AQUAMIX**.
- Teintes pastel et vives du nuancier Chromatic®.

Temps de séchage

- (à 23 °C - 50 % HR)
- Hors poussière : 4 h environ.
 - Recouvrable : 24 heures environ.

Conservation

- 24 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé.
- Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.

Mise en œuvre

Mars 2016

Nature des supports et préparation des fonds

Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations et des impressions éventuelles.

Supports

- Neufs : Plâtre et dérivés, béton et dérivés, bois, conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Anciens : Plâtre et dérivés, béton et dérivés, bois, recouverts ou non d'anciennes peintures, conformes à la norme NF DTU 59.1.

Travaux préparatoires

- Prévoir un état de préparation des fonds requis pour un état de finition B, selon la norme NF DTU 59.1.
- Neufs : impression adaptée aux supports :
 - Sur supports très absorbants : **IMPRIMA**,
 - Sur supports peu ou non absorbants : **MUOPRIM**.

- Anciens : préparation des surfaces conformément à la norme NF DTU 59.1 notamment :
 - Lessiver pour repeindre les anciennes peintures, le cas échéant, poncer les peintures brillantes parfaitement adhérentes.
 - Eliminer les anciennes peintures pulvérulentes, écaillantes, ou non adhérentes. Imprimer les surfaces remises à nu, et réviser avec un enduit de nature et de porosité équivalentes au fond, puis pochoir ces révisions avec l'impression adéquate.

Outils d'application

Outils d'application

- Pour un poché fin : rouleau texturé 12 mm.
- Pour un aspect pommelé : rouleau texturé 18 mm pour l'empâtage puis rouleau nid-d'abeilles pour l'aspect de finition.
- Pour un aspect gouttelettes jointives ou non : Pistolet.

Dilution

- Au rouleau : ajouter 0,4 litre d'eau par bidon de 15 litres (soit 2,5%).
- Dans le cas particulier d'application sur toile de verre, ajouter 2 litres d'eau par bidon de 15 litres (soit 13%).
- Pistolet : nous consulter.

Nettoyage du matériel

A l'eau ou au solvant si le produit a séché.

Processus d'application

IMPRESSION adaptée au support	MUOPRIM, IMPRIMA, EXPRIM... selon la nature du fond*
PEINTURE	AQUAMIX

*Se reporter aux fiches techniques correspondantes.

Découvrez la vidéo d'application d'AQUAMIX sur le site seigneurie.com

Précautions d'emploi

- Mise à la teinte : Ne pas utiliser de colorants universels.
- Il est recommandé, sur un même chantier, d'utiliser des produits issus d'un même lot de fabrication et d'une seule opération de mise à la teinte.
- Protéger par une bande adhésive de masquage les surfaces adjacentes.
- Respecter les conditions d'application : température ambiante de mise en œuvre supérieure à 8 °C, et humidité ambiante de mise en œuvre inférieure à 65% HR.

Caractéristiques réglementaires

Classification AFNOR

NF T 36 005 : Famille I - Classe 7b2

Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.