

ONDICRYL MAT

Peinture laque acrylique mate



Définition

- Peinture laque acrylique mate tendue en dispersion aqueuse.

Domaines d'emploi

- Intérieur.
- Travaux neufs et d'entretien.
- Décoration des murs et plafonds des pièces sèches.
- Protection et décoration des bois en intérieur.
- Etat de finition A.

Points forts

Facilité d'application. Bonne répartition. Finition de qualité durable dans le temps. Réintégration rapide des locaux.

Caractéristiques

Produit onctueux. Sans collant, ni projection. Pas de jaunissement. Séchage rapide.

Caractéristiques Techniques

Aspect du film sec :

- Mat tendu.

Nuances :

- Blanc et teintes du nuancier Chromatic®.

Masse volumique à 20 °C :

- $1,40 \pm 0,05$ g/cm³.

Extrait sec volumique :

- $35 \pm 2\%$.

Extrait sec pondéral :

- $53 \pm 2\%$.

Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :

- Sec au toucher : 3 heures.

Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :

- Redoublable : 8 heures (peut varier selon la température et l'humidité).

Rendement moyen :

- 10 à 14 m²/litre.

Conditionnement :

- Blanc et nuances : 1, 3 et 10 litres selon les teintes.

Conservation :

- 18 mois en emballage hermétique d'origine.
- Stocker à l'abri du gel.
- Utiliser rapidement après ouverture.

Hygiène & Sécurité :

- Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site : www.peintures-gauthier.com

Brillant Spéculaire :

- < 10% sous 85° d'angle.

Résistance à l'abrasion humide :

- Norme NF EN 13 300 : classe 1 (perte d'épaisseur du film < 5 µm après 200 cycles).

ONDICRYL MAT

Mise en œuvre

Processus :

TRAVAUX NEUFS :

- Maçonneries : impression à l'aide d'AQUAPRIM (à l'exception des supports alcalins), d'HYDROPRIM ou de NEOPRIM puis 2 couches d'ONDICRYL MAT.
- Bois : appliquer 1 première couche d'ONDICRYL MAT diluée à 10 % puis 1 couche non diluée.
- Sur le bois tannique de pays (sauf résineux) : 1 à 2 couches de NEUTRAPRIM puis 2 couches d'ONDICRYL MAT dont la 1ère diluée de 5 à 10%.

TRAVAUX D'ENTRETIEN :

- Maçonneries : les anciennes peintures réversibles à l'eau recevront 1 couche de NEOPRIM puis 2 couches d'ONDICRYL MAT. Les anciennes peintures laques non dépolies recevront 1 couche d'HYDROPRIM puis 2 couches d'ONDICRYL MAT.
- Bois : appliquer 1 première couche d'HYDROPRIM ou d'ONDICRYL MAT diluée à 10 % puis 1 couche non diluée.

Type de supports et préparation

Type de supports :

- Décoration des murs et plafonds des pièces sèches.
- Protection et décoration des bois en intérieur.

Préparation des supports :

- Les supports devront être conformes aux spécifications de la norme NF DTU 59.1.

Application

Matériel d'application :

- Brosse spécial acrylique, rouleau microfibras poils ras 6 mm ou 10 mm, rouleau polyamide texturé poils ras 8 mm ou rouleau microfibras 10 mm antigoutte.

Dilution :

- Brosse et rouleau : prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel :

- Eau.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer par une température inférieure à 8°C et une hygrométrie relative supérieure à 65%.

Classification

Classification AFNOR :

- NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b2.

Catégorie / Valeur COV :

- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 30 g/l COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Emissions dans l'air intérieur :

- Classe A+.