

RÉFECTOISIE

Peinture laque alkyde thixotrope satinée



Définition

- Peinture laque alkyde thixotrope satinée.

Domaines d'emploi

- Intérieur : Portes, huisseries (bois ou métal) des pièces sèches et pièces humides ou des locaux nécessitant un entretien fréquent (retour des fenêtres en extérieur possible). Travaux de décoration.
- Boiseries en bon état. Anciennes peintures adhérentes.
- Etat de finition A.

Points forts

Excellent rendu. Grande facilité d'application. Bon temps de reprise.

Caractéristiques

Très bon pouvoir opacifiant. Excellent garnissant. Stabilité de l'aspect satiné uniforme. Grande résistance à l'entretien.

Caractéristiques Techniques

Aspect du film sec :

- Satiné.

Nuances :

- Blanc et teintes du nuancier Chromatic®.

Masse volumique à 20 °C :

- 1,44 ± 0,05 g/cm³.

Extrait sec volumique :

- 64 ± 2%.

Extrait sec pondéral :

- 80 ± 2%.

Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :

- Sec : 7 à 8 heures.

Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :

- Redoublable : 24 heures.

Ponçage entre 2 couches :

- 24 heures

Rendement moyen :

- 14 à 16 m²/litre.

Conditionnement :

- Blanc et nuances : 1, 3, 5, 10* et 15 litres.

Conservation :

- 12 mois en emballage hermétique d'origine.

Hygiène & Sécurité :

- Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site : www.peintures-gauthier.com

Point éclair :

- 50°C ± 1°C.

Brillant spéculaire :

- 20% sous 60 ° d'angle à 30 jours.

* Disponible à suppression du 15 litres.

RÉFECTOISIE

Type de supports et préparation

Type de supports :

- Intérieur sur tous supports sains et secs, préparés conformément à la norme NF DTU 59.1.
Ne pas diluer le produit (liant thixotrope).

Préparation des supports :

- En travaux d'entretien, sur anciennes peintures-laques, brillantes ou satinées, il y a lieu de s'assurer que les surfaces à traiter n'ont pas été nettoyées à l'aide de produits d'entretien contenant des « agents mouillants » formant un dépôt cireux et susceptible de ne pas être éliminé par le lessivage. Il serait alors nécessaire d'utiliser un produit de nettoyage spécifique en remplacement des lessives traditionnelles.

Application

Matériel d'application :

- Brosse, rouleau laqueur laine 4 mm, rouleau microfibras ras 6 mm, rouleau polyamide texturé ras 8 mm, pistolet (nous consulter).

Conditions de mise en œuvre :

- 2 couches sur supports préparés.

Dilution :

- Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel :

- White-spirit désaromatisé.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer par une température inférieure à 8°C et une hygrométrie supérieure à 65% (intérieur).
- Après mélange, lors de la mise à la teinte, laisser impérativement reposer la peinture avant application jusqu'à la reprise totale de la consistance gel pour le confort et la qualité d'application.

Les peintures à base de résines alkydes ou glycérophtaliques en phase solvant, du fait de leur mode de séchage par oxydation ont une tendance naturelle au jaunissement, particulièrement en absence de lumière du jour. Ce phénomène peut être accéléré par la présence de vapeurs d'ammoniaque issues de certains produits tels que certains nettoyeurs, colles, enduits, peintures acryliques...

Classification

Classification AFNOR :

- NF T 36-005 - Famille I - Classe 4 a.

Catégorie / Valeur COV :

- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 300 g/l (2010)
- Ce produit contient maximum 300 g/l COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Emissions dans l'air intérieur :

- Classe A+.